

CARACTERISTICAS TECNICAS

DATOS TÉCNICOS	Cu – Cr – Zr	
ALEACION	C18150, CuCrZr, DIN ISO 5182 A2/2	
COMPOSICION	Cr 0,7 – 1,2 %, Zr 0,06 – 0,15 % Resto Cu	
PROPIEDADES	Masa	8,9 g/cm ³
	Calor específico	0,376 J/gk
	Conductividad térmica	320 W/mk
	Coefficiente de expansión (20-300° C)	17,0 x 10 ⁻⁶ m/mk
	Conductividad eléctrica	Mín. 43m/Ωmm ²
	Temperatura de ablandamiento	Mín. 500° C