



Especialistas
en soldadura

CARACTERISTICAS TECNICAS

DENOMINACION	TG-28
ALEACION	CU-CR-ZR A 2/2 DIN ISO 5182
COMPOSICION	Cr-0,70 ; Zr-0,08 ; Cu -Resto
RESISTENCIA A LA TRACCION	540-560 N/mm ²
LIMITE ELASTICO	470 - 570 N/mm ²
DUREZA BRINELL	160-185
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	76-86 % IACS
CARACTERISTICAS	MATERIAL DE ELEVADA DUREZA PARA SOLDADURA POR PUNTOS. ADECUADO PARA SOLDAR SOBRE ACEROS AL CARBONO, LATON, BRONCE