



Especialistas
en soldadura

CARACTERISTICAS TECNICAS

DENOMINACION	TG-203
ALEACION	CU - W
COMPOSICION	75 % W ; Cu: Resto
RESISTENCIA A LA TRACCION	64,5 N/mm ²
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	27- 31% IACS
CARACTERISTICAS	MATERIAL PREPARADO PARA SOLDADURA POR PROTUBERANCIA DE TODOS LOS ACEROS